



TM-nummer: 520

Revisiedatum: 20-11-2009

Versie: 01

Nelfalin Harde Vloerlak

Hout
Vernissen

Krasvaste blanke afwerking

Een traditionele krasvaste lak voor vrijwel elke houten ondergrond welke in een matte of halfmatte afwerking moet worden afgewerkt. Door de specifieke samenstelling ook uitstekend inzetbaar op hoog mechanische belaste ondergronden zoals houten vloeren en trappen.

Nelfalin Harde Vloerlak is speciaal ontwikkeld voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de polyurethaan versterkte alkydhars combinatie is een hoge mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeiing. Nelfalin Harde Vloerlak heeft een mooie egale halfglans of matte uitstraling. Naast een goede krasvastheid is Nelfalin Harde Vloerlak ook bestand tegen de meest voorkomende huishoudchemicaliën en alcoholhoudende dranken. Door deze eigenschappen is Nelfalin Harde Vloerlak bijzonder geschikt als afwerking op tafels en barbladen maar ook op bijvoorbeeld de houten leuning van een stoel of een (hard)houten trap.

Verwerking

Nelfalin Harde Vloerlak is uitstekend te verwerken met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een nylonvacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.

Houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken. Een eerste laag (onverdunde) Nelfalin Harde Vloerlak aanbrengen. Tussen de eerste en de tweede laag licht schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier met een korrelgrote van

minimaal P220. Vervolgens aflakken met een volle laag (onverdunde) Nelfalin Harde Vloerlak. Voor toepassing buiten minimaal 3 lagen aanbrengen.

Nelfalin Harde Vloerlak niet verdunnen.

Eigenschappen

Nelfalin Harde Vloerlak is een Polyurethaan versterkte alkydhars met goede mechanische en chemische eigenschappen en een goede vloeiing.

Let op:

Een polyurethaan versterkte alkydhars is na ongeveer 7 dagen maximaal belastbaar.

Kenmerken

- Goed vloeiend
- Sneldrogend
- Goede slijtvastheid

Kleur en Verpakking

Nelfalin Harde Vloerlak Halfmat is alleen verkrijgbaar in een blanke uitvoering in 250ml, 500ml, 1L en 2,5L verpakkingen.

Nelfalin Harde Vloerlak Heelmat is ook alleen verkrijgbaar in een blanke uitvoering in 250ml, 500ml en 1L.



TM-nummer: 520
Revisiedatum: 20-11-2009
Versie: 01

Nelfalin Harde Vloerlak

Hout
Vernissen

- Productomschrijving** : Krasvaste blanke lak voor houten oppervlakken die onderhevig zijn aan mechanische belasting.
- Toepassing** : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk, met name voor houten vloeren en trappen.
- Voornaamste kenmerken** : Goed vloeiend
Sneldrogend
Goede slijtvastheid
Zeer watervast
Weerbestendig

Eigenschappen

- Basis** : urethaan-alkydhars
- Kleur** : blank
- Dichtheid 20 °C.** : 0,90 kg/dm³
- Laagdikte** : 30 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20 °C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 3 uur
- Overschilderbaar** : na 24 uur
- Glans** : mat en halfmat
- Vastestofgehalte** : ca. 41 vol%
- Theor. rendement** : 13 m² per liter bij 30 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%
- Reinigingsverd.** : Ververdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELRJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO