



TM-Nummer : 278  
Revisiedatum : 08-01-2013  
Versie : 11

Kunststoffen  
Betonreparatie

# Nylo EP Repair

(voorheen: Nylostuc 161)

- Productomschrijving** : Tweecomponenten lichtgewicht reparatiemortel, uitermate geschikt voor verticale oppervlakken en plafonds.
- Toepassing** : Als duurzaam reparatiemiddel voor kleine hout- en betonreparaties waar schade moet worden hersteld en voegen worden dichtgezet. Tevens voor het uitvullen van grindnesten en gietgallen in beton en het uitvlakken van beton binnen en buiten.
- Voornaamste kenmerken** :
- Bestand tegen vele chemicaliën
  - Watervast
  - Krimpvrij
  - Hardelastisch
  - Goed schuurbaar

## Eigenschappen

<b>Basis</b>	: epoxyhars
<b>Kleur</b>	: grijs
<b>Dichtheid 20 °C.</b>	: 0,85 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>	: nvt
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 4 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: na ca. 24 uur
<b>Glans</b>	: n.v.t.
<b>Vastestofgehalte</b>	: 100 vol%
<b>Theor. rendement</b>	: 850 gr./m <sup>2</sup>
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	Boven 10°C een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
<b>Reinigingsverd.</b>	Nelfasol Verdunner EP
<b>Mengverhouding</b>	60 gew. delen A component 40 gew. delen B component
<b>Potlife (20°C)</b>	ca. 30 minuten

## Verwerkingsmethoden

<b>Troffel / Plamuurmes / Plekspaan</b>	
<b>Verdunning</b>	: niet verdunnen

## Voorzorgsmaatregelen

<b>Huidbescherming</b>	: draag geschikte handschoenen
<b>Gelaatsbescherming</b>	: draag indien nodig een bril

GEEN / ZEER WEINIG  
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL  
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld. Het vochtpercentage van de (steenachtige) ondergrond mag maximaal 4% bedragen.

## Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad 1166 is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelf.nl](http://www.nelf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nylo is een merk van Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000