

SNELCOMPOUND

www.zusex.nl

Zeer snelle reparatiepasta voor binnen en buiten met blijvende elasticiteit.

Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere, snelle herstelwerkzaamheden in de meeste houtsoorten, beton en steen en diverse andere in de bouw toegepaste bouwmaterialen.

Zusex Snelcompound is een gemakkelijk en soepel te verwerken bijwerk- en reparatiepasta voor het afdichten van spijker- en schroefgaten en het repareren van kleine schades aan hout, beton en staal. Tevens kan het gebruikt worden voor het egaliseren van kleine oneffenheden in reeds uitgevoerde reparaties. De pasta is droog en schuurbaar in 15 minuten en binnen 30 minuten overschilderbaar. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 2-3 mm tot maximaal 10-12 mm. Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex. Ook zeer goed bruikbaar als reparatiemiddel voor meubels, het opnieuw monteren van scharnieren en raam- en deurbeslag of het dichten van gietgallen in beton e.d.

- Voldoet aan COT norm KO 04.20
- Eén kwaliteit voor zomer en winter
- Geen primer nodig
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Na 10 tot 15 minuten schuurbaar
- Mengverhouding 1:1
- Ongevoelig voor vocht
- Blijvend elastisch
- Voor kleinere snelle (hout)reparaties

BASIS

Oplosmiddelvrije epoxyhars.

KLEUR

In gemengde vorm: crème

DICHTHEID 20 °C

ca. 1,30 kg/dm³

LAAGDIKTE

Reparaties vanaf ca. 2mm tot ongeveer 1,5cm

NB: Niet toepassen als plamuur !

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Doorgehard : na ca. 10-15min

Potlife : ca. 8-10 minuten (voor 25 gram)

NB: bij grotere hoeveelheden wordt de potlife korter

OVERSCHILDERBAAR

na ca. 30 minuten.

NB: afhankelijk van de condities van ondergrond, temperatuur en (lucht)vochtigheid van de omgeving

VASTESTOFGEHALTE

ca. 100 vol%

HECHTTREKSTERKTE

Hout; > sterkte van het hout

Beton / steen > 2,4 N/mm²

Staal (RVS) > 2,5 N/mm²

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

Set van twee 150ml kokers - Doos van 6 sets

Duo koker van 250ml - Doos van 12 duo kokers

MENGVERHOUDING

50 volumedelen stamcomponent A.

50 volumedelen stamcomponent B.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Niet verwerken bij een (ondergrond)temperatuur beneden de 5 °C en/of boven de 30 °C en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van meer dan 85%

De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.

MENGWIJZE

Dosering van de set 150 ml kokers op een ZUSEX MENGBORD en met een plamuurmes mengen tot een homogene massa.

Dosering van de Duo Koker via de statische mengtuit, kant en klaar voor gebruik.

NB: Maak niet meer ZUSEX SNELCOMPOUND aan dan u binnen 8-10 minuten kunt verwerken.

VERWERKING

Plamuurmes : RVS of Kunststof messen.
Doseerpistool : Zusex doseerpistool zwart.
Modelleren : Zusex modelleerset

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Wanneer het materiaal nog niet doorgehard is, gereedschap reinigen met NElfASOL VERDUNNER EP.

ONDERGRONDKWALITEIT

De ondergrond mag geen losse of zwakke delen bevatten en dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld middels een proefvlak.

VOCHTGEHALTEN

Houten ondergrond : max 18%.
Steenachtige ondergrond : max 4%.

NB: Hoge luchtvochtigheden en lage temperaturen verhogen de kans op een slechte doorharding van de reparatie.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Alg- en mosaangroei dient te worden verwijderd met een daartoe geëigende reiniger. Alle verflagen verwijderen. De af te werken ondergrond goed reinigen en stofvrij



maken. Ernstige verontreiniging vooraf verwijderen met PK CLEANER en naspoelen met (hogedruk)water.

SYSTEMEN

- Hout - spijker of schroefgaatjes.

Losse splinters en stof en vuil verwijderen.

De reparatie bol afmeten. (max 0,5mm)

Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

SYSTEMEN

- Hout - scharnieren, raam/deurbeslag.

De te ruime schroefgaten stof en vuil vrij manken.

De reparatie bol afmeten. (max 0,5mm)

Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

De scharnieren/beslag opnieuw vastschroeven.

- Steenachtig - gietgallen, oude boorgaten e.d.

Vuil en stof/gruis verwijderen

De reparatie bol afmeten. (max 0,5 mm)

Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

- Staal(RVS) - (las)naden of hoekverbindingen.

Lasslak verwijderen, weg bikken (let op slakinsluitingen)

De reparatie bol afmeten. (max 0,5 mm)

Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

Na doorharding schuren en een grondlaag/primer en afwerklaag naar keuze aanbrengen.

Onder koude omstandigheden wordt het verwerken van ZUSEX SNELCOMPOUND vergemakkelijkt wanneer de kokers sets zijn opgeslagen bij kamertemperatuur (18-22 °C).

N.B. Met de ZUSEX SNELCOMPOUND mag NIET worden geplamuurd! Dunne lagen (besmetting < 0,2 mm) geeft drogingsvertraging waardoor schuren bemoeilijkt wordt en het product gaat "rullen".

CERTIFICATEN / KEURMERKEN

Voldoet aan COT norm KO 04.20

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuigings van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000