

Kleurlose 2K-hechtbemiddelaar voor ongeschuurd lakwerk. Bijzonder geschikt voor overspuitwerk en het spuiten van belettering. Geen spuitnevel zichtbaar. Ook ter isolatie van plamuurplekken te gebruiken. Chromaatvrij.

Rendement: 12 - 15 m²/Liter (bij 20 - 30 µm laagdikte)

Kleur	melkachtig troebel		
Mengverhouding	2:1 naar volume		
Harder	Mipa 2K -Härter MS10, MS25, MS40		
Verdunning	0 - 5 % Mipa 2K-Verdünnung		
Spuitviscositeit 20° C	16 - 18 s 4 mm DIN		
Verwerking	Spuitdruk [bar]	Spuitnozzle [mm]	Spuitgangen
Lucht / bovenbeker	3 - 4	1,3 - 1,4	1 - 2
HVLP	2,5 - 3 bar (binnendruk: 0,7 bar)	1,3 - 1,4 mm	1 - 2
Potlife	2 - 3 h		
Laagdikte / drogefilm	20 - 30 µm		
Afblaastijd	-		
Trocknung	Overspuitbaar na:		
Objecttemp. 20° C	15 - 20 Min.		

Bijzonderheden:

EU grenswaarde voor dit product (Cat B/c): 540 gr/l (2007)

Dit product bevat maximaal 494 gr/l VOC

Verwerkingsvoorwaarden: bij +10 °C en tot 75 % relatieve luchtvochtigheid.

Blanke metaaldelen voor het bereiken van een perfect corrosiebeschermen voorgronden. Mipa 2K-Transparent-Sealer binnen 24 uur overspuiten. Bij droging langer als 24 uur is tussenschuren vereist.

Opslag: in gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar

Kenmerk

Mipa 2K-Transparent Sealer

VbF

vervalt

Gevaarstoffen voorschrift

ontvlambaar

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.