

## Produkt-Information

Mipa P 35 Elastic ist ein elastischer Konturspachtel speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Sehr gute Haftung, hohe Elastizität, kurze Trockenzeit und leicht schleifbar.

Farbton	dunkelgrau (ca. RAL 7024)		
Mischungsverhältnis	100 : 2		
Härter	Mipa Härter P		
Verdünnung			
Spritzviskosität 20°C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit	4 – 5 Min.		
Schichtstärke / Trockenfilm			
Ablüftzeit			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20°C	Schleifbar nach ca. 20 – 30 Min.		
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 3 g/l VOC		

### Hinweise:

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Mipa P 35 Elastic mit Härter P gut mischen. Nicht unter 10 °C Objekttemperatur verarbeiten.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.