

## Produkt-Information

Mipa EP-Härter E 10 und E 25 sind Härterkomponenten für Mipa EP-Grundierfiller, E 5 ist die Härterkomponente für Mipa EP-Primer-Surfacers.

Farbtöne	Farblos		
Mischungsverhältnis	Siehe Basisprodukt		
Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 2 Jahre lagerfähig		
Verdünnung	-		
Viskosität 20°C	-		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit	Siehe Basisprodukt		
Schichtstärke / Trockenfilm			
Ablüftzeit			
Trocknung	Überspritzbar	Staubtrocken	griffest
Objekttemp. 20°C			
Objekttemp. 60°C			

### Hinweise:

Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.