

**Omschrijving:** HEMPEL DURA-GLOSS VARNISH is een sneldrogende glanzende lak met een uitstekende balans tussen hardheid en flexibiliteit. Een optimale mix van UV-filters zorgt voor een grotere duurzaamheid, wat leidt tot een langdurigere professionele afwerking. Eenvoudig aan te brengen en binnen enkele uren na applicatie heeft het zijn eindsterkte al bereikt

**Aanbevolen gebruik:** Zowel voor gebruik op nieuw hout als op eerder gelakt hout, aan de binnen- en aan de buitenkant, boven de waterlijn.

**Verkrijgbaarheid:** Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.

### FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren: 00000 / Transparant  
Uiterlijk: Hoogglans  
Volume vast in %: 48 ± 1  
Theoretisch rendement: 19.2 m<sup>2</sup>/l [769.9 sq.ft./US gallon] - 25 micron/1 mils  
Vlampunt: 39 °C [102.2 °F]  
Soortgelijk gewicht: 0.9 kg/liter [7.7 lbs/US gallon]  
Handdroog: 3 uur 20°C  
6 uur 10°C/50°F  
Drogen om te schuren: 24 uur 20°C  
48 uur 10°C/50°F  
VOS-gehalte: 408 g/l [3.4 lbs/US gallon]  
Houdbaarheid: 5 jaren 25°C/77°F

*De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.*

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Applicatie methode: Kwast/Verfkussen  
Verdunner (max.vol.): HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Kwast/Verfkussen): max.. 20%.  
Reiniging gereedschap: HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111  
Geadviseerde laagdikte, droog: 25 micron [1 mils]  
Geadviseerde laagdikte, nat: 50 micron [2 mils]  
Overschildertijd, min: 4 uur 20°C  
8 uur 10°C/50°F  
Overschildertijd, max: 2 dag(en) 20°C  
4 dag(en) 10°C/50°F

**Veiligheid:** Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:	<p><b>Vorbereiding:</b> Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel en schuur het oppervlak met droog schuurpapier. Verwijder stof zorgvuldig met schoon water.</p> <p><b>Nieuw hout:</b> Schuur het oppervlak en verwijder al het stof. Verzadig het droge, schone oppervlak met een geschikt behandelingsmiddel voor hout, maar laat het eerst drogen. <b>Multiplex:</b> Schuur het oppervlak en verwijder al het stof. sluit het droge, schone oppervlak af met een geschikte hout-sealer. <b>Teak:</b> Ontvet het oppervlak grondig met een geschikte ontvetter. <b>Eerder beschadigd gelakt hout:</b> Behandeling van het hout kan noodzakelijk zijn. <b>Eerder gelakt hout:</b> Schuur, reinig en droog het oppervlak.</p>
PRODUCTAPPLICATIE:	<p><b>Methode:</b> Breng het product de eerste laag verdund aan met gespecificeerd HEMPEL'S THINNER: max.. 20%. Breng een tweede laag verdund aan met product: max.. 10%. Breng ten slotte 3 lagen van het product aan. Verdunner toevoegen om applicatie te vergemakkelijken, indien nodig. Om een glad oppervlak te verkrijgen, wordt het aangeraden om tussen de lagen te schuren (stof verwijderen). <b>Eerder gelakt hout:</b> Breng 3 lagen aan van het product.</p>
APPLICATIE CONDITIES :	<p>Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan: 16%. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Lakken moet zijn voltooid 4-6 uren 20°C, 8-12 uren 10°C, uiterlijk voor dauwval.</p>
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VOORAFGAANDE LAAG:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (voor nieuw hout) HEMPEL'S SEALER 05991 (voor gelaagd hout)
VOLGENDE LAAG:	Geen.
Opmerkingen:	<p>Het product is verspuitbaar. Neem contact op met HEMPEL voor meer informatie.</p> <p>Ammoniakwater kan eikenhout, mahoniehout en teak doen verkleuren.</p>
Roeren:	Voor gebruik goed roeren..
Laagdiktes/verdunding:	Kan, afhankelijk van doel en gebruiksomgeving, in een andere laagdikte dan aangegeven worden toegepast. Hierdoor wordt het rendement anders en kunnen de droogtijd en overschildertijd veranderen. Verdun minimaal om ervoor te zorgen dat de juiste laagdikte wordt verkregen. De hoeveelheid verdunner hangt af van de applicatie-omstandigheden: temperatuur, ventilatie en ondergrond.
Opslagcondities:	Blotstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overschilderen:	<p>Als de maximale overschildertijd is overschreden, reinigen met schoon water en laten drogen. Schuur het oppervlak licht en verwijder al het stof voorafgaand aan het overschilderen.</p> <p>Als het oppervlak vervuild is door oliën en verontreinigende stoffen, moeten deze grondig worden verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel. Afspoelen met schoon water en laten drogen. Schuur het oppervlak licht en verwijder al het stof voorafgaand aan het overschilderen.</p>
Nota:	<b>HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 02080</b>
UITGAVE:	HEMPEL A/S <span style="float: right;">0208000000</span>

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op [www.hempel.com](http://www.hempel.com). De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgave.