



## HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220

**Omschrijving:** HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 is een snel dogende blanke urethaan alkyd vernis.  
**Aanbevolen gebruik:** Op nieuw hout evenals over eerder gelakt hout, intern en extern, boven de waterlijn.  
**Verkrijgbaarheid:** Maakt deel uit van het assortiment van de Hempel-groep. Lokale verkrijgbaarheid in overleg.

### FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren: 00000 / Transparant  
Uiterlijk: glanzend  
Volume vast in %: 46 ± 1  
Theoretisch rendement: 18.4 m<sup>2</sup>/l [737.8 sq.ft./US gallon] - 25 micron/1 mils  
Vlampunt: 38 °C [100.4 °F]  
Soortgelijk gewicht: 0.9 kg/liter [7.6 lbs/US gallon]  
Handdroog: 2 - 3 uur 20°C  
VOS-gehalte: 431 g/l [3.6 lbs/US gallon]  
*De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.*

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

**Applicatie methode:** De beste resultaten worden verkregen met een platte verniskwast. Applicatie met de spuit kan met de meeste soorten spuitapparatuur nadat de verf is verdund, maar deze applicatiemethode is vooral afhankelijk van specifieke plaatselijke omstandigheden, zodat geen algemene richtlijnen kunnen worden gegeven.  
**Reiniging gereedschap:** HEMPEL'S THINNER 08230  
**Geadviseerde laagdikte, droog:** 25 micron [1 mils]  
**Geadviseerde laagdikte, nat:** 50 micron [2 mils]  
**Overschildertijd, min:** Volgens specificatie.  
**Overschildertijd, max:** Volgens specificatie.  
**Veiligheid:** Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

**Voorbehandeling oppervlak:** **Nieuw hout:** Verzadig het droge oppervlak met een normaal verkrijgbare antischimmelvloeistof, bij voorkeur bestaande uit een fungicide opgelost in white spirit. Breng één laag HEMPEL MARINE VARNISH 02220 aan, verdund met 20% THINNER 08230. Breng een tweede laag HEMPEL MARINE VARNISH 02220 aan, verdund met 5-10%. Breng ten slotte 3-5 onverdunde lagen HEMPEL MARINE VARNISH 02220 aan. Schrob voor het beste resultaat met droog of nat fijn schuurpapier en stof tussen de lagen af voor een gladde afwerking.  
**Reeds gelakt hout:** Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen detergent, tenzij dit volledig wordt verwijderd, omdat resten detergent een nadelige invloed op de droogeigenschappen kunnen hebben en kunnen leiden tot problemen met de hechting. Ga hetzelfde te werk als bij nieuw hout. In sommige gevallen kunnen de antischimmelbehandeling en de eerste verdunde lagen worden overgeslagen.  
**Opmerking:** Ammoniakwater kan eiken, mahonie en teak doen verkleuren.

**APPLICATIE CONDITIES:** Alleen aanbrengen op een droog en schoon oppervlak met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Alleen toepassen wanneer aanbrengen en verharden kan geschieden bij temperaturen boven: 5°C/41°F. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan: 16%. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

**VOLGENDE LAAG:** Geen.

**Opmerkingen:**

**Nota:** HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 Uitsluitend voor professioneel gebruik.

**UITGAVE:** HEMPEL A/S

022200000

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op [www.hempel.com](http://www.hempel.com). De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL'S ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.