

35370: BASIS 35379: VERHARDER 95720

Omschrijving: HEMPEL'S ProFiller 35370 is een twee-componenten, lichtgewicht epoxy plamuur met goede adhesie en bestandheid tegen water. Gemakkelijk te schuren.
Kan worden aangebracht in lagen tot ca. 10-12 mm voor een uniforme laagopbouw.

Aanbevolen gebruik: Als plamuur en egaliseermiddel, met name geschikt om grote oppervlakken te profileren en voor gedetailleerd egaliseren in gevallen waar constructieve sterkte belangrijk is. Het product kan op de meeste met een primer behandelde ondergronden, onder en boven de waterlijn, worden gebruikt.

Verkrijgbaarheid: Afhankelijk van speciale overeenkomst.

FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren: 49500/ Lichtgroen
Uiterlijk: Half-glans
Volume vast in %: 100
Theoretisch rendement: 1 m²/l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm / 40 mils
Vlampunt: 101 °C [213.8 °F]
Soortgelijk gewicht: 0.7 kg/liter [5.8 lbs/US gallon]
Handdroog: 6 ongeveer. uur(en) 20°C
12 uur 10°C/50°F
Drogen om te schuren: 24 uur 20°C
48 uur 10°C/50°F
Volledig uitgehard: 7 dag(en) 20°C
14 dag(en) 10°C/50°F
VOS-gehalte: 2 g/l [0 lbs/US gallon]
Houdbaarheid: 2 jaar (25°C) vanaf productiedatum. Afhankelijk van de wijze van opslaan, kan mechanisch roeren nodig zijn voor gebruik.

De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Versie, gemixt product: **35370**
Mengverhouding: BASIS 35379: VERHARDER 95720
1:1 per volume
10:8.6 per gewicht
Applicatie methode: Spaan, plakspaan of rij
Verdunner (max.vol.): **Niet verdunnen:**
Verwerkingstijd 45 minuut/minuten 20°C
Reiniging gereedschap: HEMPEL'S DEGREASER 99611 of HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Geadviseerde laagdikte, droog: Zoals vereist
Geadviseerde laagdikte, nat: Zoals vereist
Overschildertijd, min: 24 uur 20°C
48 uur 10°C/50°F
Overschildertijd, max: Geen

Veiligheid: Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:	Preparaat: Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel en schuur het oppervlak met droog schuurpapier. Onbehandeld oppervlak: Schuur het oppervlak en verwijder al het stof. Behandel het oppervlak voor met 1 of 2 lagen een gespecificeerde HEMPEL PRIMER Eerder gecoat oppervlak: Schuur, reinig en droog het oppervlak.
PRODUCTAPPLICATIE:	Methode: Het product kan tot een dikte van 12 mm worden aangebracht. Vervolgens gladmaken en, wanneer het droog is, overschilderen met de aanbevolen 2 lagen HEMPEL PRIMER. Maak het product glad wanneer het nog mogelijk is om vingerafdrukken te maken in de filler en het nog plakkerig is. Toplaagafwerking mag niet direct op het product worden aangebracht.
APPLICATIE CONDITIES :	Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan: 16%. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VOORAFGAANDE LAAG:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
VOLGENDE LAAG:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
Opmerkingen:	De overschildertijd voor HEMPEL PRIMER is max. 30 dagen 20°C en 60 dagen 10°C.
Roeren:	Voor gebruik goed roeren.
Opslagcondities:	Blotstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Verharder:	Gevoelig voor vocht. Zelfs bij kleine hoeveelheden water in de gemengde verf neemt de verwerkingstijd af en ontstaan er defecten in de verflaag. Blikken verharder voorzichtig openen vanwege het gevaar van overdruk. Sluit de blikken waar gemengd product in zit niet af. Bewaren op een koele plaats.
Overschilderen:	Er is geen maximale overschildertijd, Als het oppervlak vervuild is door oliën en verontreinigende stoffen, moeten deze grondig worden verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel, afspoelen met schoon water en laten drogen. Schuur het oppervlak licht en verwijder al het stof voorafgaand aan het overschilderen.
Nota:	HEMPEL'S ProFiller 35370 Uitsluitend voor professioneel gebruik.
UITGAVE:	HEMPEL A/S

3537049500

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.