

Product-Informatie

Universeel-Matteringsmiddel voor het reduceren van de glansgraad van Mipa 1K- en 2K-deklakken (PUR, OC, PUR HS, Kunsthars, Nitrocombi, PVC-lakken). Vloeibaar, licht inroerbaar. De matteringswerking is afhankelijk van de kleur, daarbij is de beoordeling slechts na droging mogelijk.

Kleur	kleurloos
Mengverhouding	Max 1:1 naar gewicht, zie tabel onder
Harder	Belangrijk: bij 2K lakken verandert de mengverhouding naarmate de hoeveelheid Multi Mat.
Droging	Droogtijden worden door Multi Mat nauwelijks gewijzigd

Toevoeging Multi Mat naar gewicht

Laksysteem	Halfglans	Zijdegls	Zijdemat	Mat	Harder
KH	10 : 1	7 : 1	5 : 1	3 : 1	-
PUR	4 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 1	H en HS Harder
	MV met harder Naar Vol 3:1	MV met harder Naar Vol 4:1	MV met harder Naar Vol 4:1	MV met harder Naar Vol 5:1	
OC	4 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 1	HS Harder
	MV met harder Naar Vol 3:1	MV met harder Naar Vol 4:1	MV met harder Naar Vol 4:1	MV met harder Naar Vol 5:1	
PUR HS	4 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 1	HS Harder
	MV met harder Naar Vol 3:1	MV met harder Naar Vol 4:1	MV met harder Naar Vol 4:1	MV met harder Naar Vol 5:1	

Bijzonderheden:

Opslag: In gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.

Het wordt aanbevolen de grondlak zonder Multi Mat te verwerken en de laatste laklaag met Multi Mat te appliceren. Daardoor is een hogere dekkraft verkregen en de kleurafwijking wordt beperkt. Deze werkwijze garandeert een vlekvrrije glansgraad.

Kenmerk
Mipa Multi-Mat

VbF
vervalt

Gevaarstoffen voorschrift
ontvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk,
bevat 2-Butoxy-ethylacetat

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter constante kwaliteit.