

**Nummer** : 6384  
**Datum** : 07-08-2015  
**Versie** : 02

# HOUT & BIELZENZWART



- Toepassing** : Beschermende coating voor houten delen onder- en boven de grond welke o.a. in de tuin worden gebruikt, zoals bielzen, grondpalen.
- Kenmerken** : Impregnerend  
Voor bielzen en balken  
Voor afwerking boven en onder de grond.

## Eigenschappen

- Basis** : Gemodificeerde alkydhars
- Kleur** : zwart
- Dichtheid 20°C** : ca. 0,95 kg/ltr.
- Laagdikte** : 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca 1 uur  
Kleefvrij na ca. 5uur
- Overschilderbaar** : Na 24 uur
- Glans** : zijdemat
- Vastestofgehalte** : ca. 53 vol%
- Theor.rendement** : 14 - 15 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : Niet verdunnen

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen.

**Vergrijsd hout:**  
Schuren en reinigen met Perkoleum Houtcleaner.

**Verduurzaamd hout:**  
1 of 2x behandelen met Hout & Bielzenzwart.

## Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril