



# Acrylmat Super

## Verftechnisch advies

Koopmans Acrylmat Super is o.a. toe te passen op:

- Wanden en plafonds
- Behang en glasweefsel
- Steen en pleisterwerk
- Beton

**Zuigende / poederende ondergrond:**

Voorstrijken met Koopmans Hecht- en Fixeergrond.

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Acrylmat Super.

**Geschildeerde ondergronden:**

Oude muurverflagen vooraf goed reinigen met PK Cleaner NS 90

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Acrylmat Super.

**Behang en Glasweefsel ondergronden:**

Wandbekleding controleren op loszittende delen en waarnodig vastzetten

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Acrylmat Super.

Tussen de lagen 2,5-3uur laten drogen.

Verbruik ca. 8-10 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Koopmans Acrylmat Super is geschikt voor binnen en buiten en is uitstekend toepasbaar in vochtige ruimten zoals keuken of badkamer.



P.K. Koopmans Lakfabrieken BV

Nieuweweg 5 9073 GN Marrum Tel: 0518-411292 Fax: 0518-411762 [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl) [info@koopmansverf.nl](mailto:info@koopmansverf.nl)



**Nummer** : 7423  
**Datum** : 02-02-2015  
**Versie** : 05

**Toepassing** : Een superieure, reukarme, extra dekkende muurverf voor binnen en buiten. Toe te passen op wanden, plafonds, plaatmateriaal, wandweefsel, behang, steen pleisterwerk, beton etc.

**Kenmerken** : Extra dekkend  
Onverzeepbaar  
Weerbestendig  
Boen- en schrobvast  
Soepel verwerkbaar  
Helderwit, niet vergelend  
Vochtregulerend (ademend)

## Eigenschappen

**Basis** : Acrylaat copolymeer dispersie  
**Kleur** : Wit en kleuren via het Koopmans Colourimpression kleurenmengsysteem  
**Dichtheid 20°C** : 1,58 kg/dm<sup>3</sup> voor wit  
**Laagdikte** : ca. 40 mu droog  
**Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 30 minuten  
**Overschilderbaar** : na ca. 3 –4 uur.  
**Vastestofgehalte** : 37 vol%  
**Theor.rendement** : ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> per liter bij 40 mu. droog  
**Conform DIN EN 13 300**  
**Glans** : Mat < 5 G.U. (85°)  
**Natte slijtage** : Klasse 1  
**Dekking** : Klasse 2 , bij een verbruik van 8 m<sup>2</sup>/liter  
**Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden

## Verwerking

**Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.  
**Reinigingsverd.** : water

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

### Kwast/roller

Verdunning : water

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen

### Reeds behandelde ondergronden.

De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zui-gende ondergronden voorbereiden met Hecht- en Fixeergrond

### Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90.

Reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.

## Opmerkingen

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan. Met name donkere kleuren zijn meer kwetsbaar

De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen  
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril