

Nummer : 7808
Datum : 22-05-2014
Versie : 04

IJZERMENIEVERF



Toepassing : Grondverf voor metaal.

Kenmerken : Gepigmenteerd met ijzeroxide
Matige roestwering
Gemakkelijk verwerkbaar

Eigenschappen

Basis : alkydhars
Kleur : roodbruin
Dichtheid 20°C : ca. 1,60 kg/ltr.
Laagdikte : ca. 35 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur.
Glans : halfglanzend
Vastestofgehalte : ca. 59 vol%.
Theor.rendement : ca. 16 m² per ltr.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : Verdunner 3210

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Reeds geschilderde oppervlakten:
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en goed schuren.

Reparaties uitvoeren met Nylostop.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril