

Product-Informatie

Mipa PUR-HS Acryllak is een weersbestendige, vergelingsvrije High Solid voor VOC conforme geheel en deelreparatie aan lastvoertuigen, tankvoertuigen, bussen en hoowaardig spuitwerk van machines. HS-kwaliteit met zeer goede dekkraft, rendement, glansbehoud, chemische en mechanische eigenschappen.

Rendement: 10 – 14 m² / l.

Kleur	Kleur naar Color-Index		
Mengverhouding	2:1 naar volume met MS harder MS10,MS25,MS40 3:1 naar volume met HS harder HS10,HS25,HS35 4:1 naar volume met VHS harder		
Harder	Mipa 2K –Harder MS, HS en VHS		
Verdunning	Mipa 2K verdunning normaal, kort, lang Mipa 2K MS harder: 0% 2K HS harder: 5-10% VHS harder: 15-20%		Mipa Mipa 2K
Spuitviscositeit 20° C	25 – 30 s 4 mm DIN		
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen
HVLP pistool	2,5 – 3 bar	1,3 – 1,4 mm	1 – 2
Lucht / bovenbeker	3 – 5 bar	1,3 – 1,5 mm	1 - 2
Airless / Airmix	120-150 bar	0,28 mm	1
Potlife	1 – 4 uur naar gelang verwerkte harder: MS10, HS10, VHS10 2 uur met MS25, HS25, VHS25 4 uur met MS40, HS35		
Laagdikte / drogefilm	ca. 50 - 60 µm		
Afblaastijd	10 - 15 Min. voor de oventdroging		
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast montagevast
Objecttemp. 20° C	45 - 55 Min.	5 - 6 h	12 - 24 h
Objecttemp. 60° C	10 - 15 Min.	25 – 30 min	na afkoeling
VOC wetgeving	EU grenswaarde voor het product (Cat. B/d): 420 gr/l (2007) Dit product bevat maximaal 417 gr/l VOC		

Bijzonderheden:

Verwerkingsvoorwaarden: Bij +10 °C en tot 75 % relatieve luchtvochtigheid. De spuitnevel opname kan door toevoeging van 5% Mipa Retarder verhoogt worden. Te vermijding van te hoge laagdiktes (zeer hoog vastestoffen aandeel, HS kwaliteit) absoluut de voorgeschreven spuitgangen in acht houden. Kleur altijd na harder toevoeging controleren.

Kenmerk

Mipa PUR-HS
Mipa 2K-Härter

VbF
vervalt
A II

Gevaarstoffenvoorschrift

ontvlambaar
ontvlambaar, Xi, bevat aliphatische Polyisocyanate

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.